



hnědý

Číslo produktu

17580

Přední barva

hnědý

Rozměry

14,8x35cm

Počet tváří

Přihláška

externí

věc

slůnku

opraveny



vlastnosti

mráz	tak
Třída oděru	
uklouznutí	
Absorpce vody	0,5 - 3,0%
Přerušení výkonu	≥ 1100 N
Pevnost v ohybu	≥ 30 N / mm ²
Pevnost v tlaku	
Uvolňování olova a kadmia	Pod přípustnými hodnotami
Přírodní radioaktivita	Pod přípustnými hodnotami
Odolnost vůči barvení	Třída 5
Odolnost proti ohni (reakce na oheň)	Třída A1fl bez zkoušek (rozhodnutí 96/603 / EHS ve znění pozdějších předpisů)
Produkt splňuje normy:	PN-EN 14 411: 2012
Tloušťka (cm)	1.3
Hmotnost kartonu	
Počet balení na paletě	85
Hmotnost palety	1375

obal